

(19)日本国特許庁 (J P)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-21529

(43)公開日 平成11年(1999)1月26日

(51)Int. Cl. ⁶

識別記号

F I

C 0 9 J 109/00

C 0 9 J 109/00

103/02

103/02

105/00

105/00

129/04

129/04

147/00

147/00

審査請求 未請求 請求項の数 3 O L (全 8 頁)

(21)出願番号

特願平9-173865

(22)出願日

平成9年(1997)6月30日

(71)出願人 000001085

株式会社クラレ

岡山県倉敷市酒津1621番地

(72)発明者 仲前 昌人

岡山県倉敷市酒津1621番地 株式会社クラレ内

(72)発明者 藤原 直樹

岡山県倉敷市酒津1621番地 株式会社クラレ内

(54)【発明の名称】 水性エマルジョン型接着剤

(57)【要約】

【課題】 耐水接着力が優れており、保存安定性も良好であり、かつ高速塗工性にも優れている水性エマルジョン型接着剤を得ること。

【解決手段】 分散質がエチレン性不飽和単量体およびジエン系単量体から選ばれる一種または二種以上の単量体からなる (共) 重合体であり、分散質が炭素数4以下の α -オレフィン単位を1~20モル%含有する変性ポリビニル、澱粉、糖類である水性エマルジョンからなる接着剤。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 分散質がエチレン性不飽和単量体及びジエン系単量体から選ばれる一種あるいは二種以上の単量体からなる（共）重合体であり、分散剤が炭素数4以下の α -オレフィン単位を1～20モル%含有する変性ポリビニルアルコール（A）、澱粉（B）、糖類（C）からなり、成分（A）100重量部に対する成分（B）の割合が1～10000重量部、成分（C）の割合が0～1000重量部である水性エマルジョンからなる接着剤。

【請求項2】 請求項1記載の炭素数4以下の α -オレフィン変性ポリビニルアルコール（A）がエチレン変性ポリビニルアルコールである請求項1記載の接着剤。

【請求項3】 請求項1記載の糖類（C）が単糖類、二糖類およびオリゴ糖類の少なくとも一種である請求項1記載の接着剤。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は水性エマルジョン型接着剤に関し、さらに詳しくは、耐水性、粘度安定性、高速塗工性に優れる水性エマルジョン型接着剤に関する。

【0002】

【従来の技術】 従来、ポリビニルアルコール（以下、PVAと略記することがある）はエチレン性不飽和単量体、特に酢酸ビニルに代表されるビニルエステル系単量体の乳化重合用保護コロイドとして広く用いられており、これを保護コロイドとして用いて乳化重合して得られる水性エマルジョンは紙用、木工用およびプラスチック用などの接着剤として広く用いられている。このような水性エマルジョン型接着剤は、水性エマルジョンの分散剤であるPVA系重合体のけん化度を調整することにより、一般的に粘度が低く、ニュートニアン流動に近い粘性を有し、比較的耐水性の良好なものから、一般的に粘度が高く、比較的エマルジョン粘度の温度依存性が小さいものが得られる。しかしながら、該水性エマルジョン型接着剤は、流動性（高速塗工性）が不足している、また耐水性が悪い、エマルジョン粘度の温度依存性が大きい、放置時のエマルジョン粘度の変化が大きい（特に低温下）などの欠点を有しており、これらの性質は乳化重合に用いたPVA系重合体に依るところが大であることが知られている。

【0003】 すなわち、乳化重合用分散剤としてのPVA系重合体は、一般的には鹸化度98モル%程度のいわゆる“完全鹸化PVA”と鹸化度88モル%程度の“部分鹸化PVA”があり、前者を使用した場合、比較的耐水性および流動性（高速塗工性）は良好なものの、低温時のエマルジョン粘度の上昇が著しく、ゲル化し易いという欠点がある。他方、後者のPVA系重合体を使用した場合、エマルジョンの低温時の粘度上昇やゲル化性向

は改善されるものの耐水力が低く、塗工速度に因る複雑な条件設定の必要性さらには高速塗工時の飛び散りによる塗工速度の抑制などの問題があるという欠点を有している。このような欠点を改良するために、両者のPVA系重合体の併用、両者の中間的な鹸化度のPVA系重合体の使用等が行われているが、耐水性、高速塗工性、エマルジョン粘度の小さな温度依存性、エマルジョンの保存安定性を同時に充分満足するに至っていない。また、皮膜の耐水性を向上させるために部分鹸化PVA系重合体を用いたエマルジョンに尿素樹脂や、各種架橋剤添加も行われているが、ある程度耐水性は改良されるものの粘度上昇等により、使用時の作業性が低下し、これらの方法も充分満足すべき結果が得られていない。また、耐水性、エマルジョン粘度の大きな温度依存性、エマルジョンの保存安定性を同時に改良するため方法として、特開平6-80709号報等に炭素数4以下の α -オレフィン単位含有するPVA系重合体の使用があり、上記問題点に関して実質的にかなりの効果が認められているが、昨今、厳しい品質管理が要求される中においては、まだ満足するに至らないケースがある。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】 本発明は、このような事情のもとでPVA保護コロイド系水性エマルジョン型接着剤の特長（作業性、初期接着力など）を損なうことなく、その耐水性、粘度安定性、高速塗工性に優れる水性エマルジョン型接着剤を提供することを目的とするものである。

【0005】

【課題を解決するための手段】 本発明者らは、前記の好ましい性質を有する接着剤を開発すべく鋭意研究を重ねた結果、分散質がエチレン性不飽和単量体及びジエン系単量体から選ばれる一種あるいは二種以上の単量体からなる（共）重合体であり、分散剤が炭素数4以下の α -オレフィン単位を1～20モル%含有する変性ポリビニルアルコール（A）、澱粉（B）、糖類（C）からなり、成分（A）100重量部に対する成分（B）の割合が1～10000重量部、成分（C）の割合が0～1000重量部である水性エマルジョンからなる接着剤がその目的に適合しうることを見いだした。本発明はかかる知見に基づいて完成したものである。すなわち、本発明は、分散質がエチレン性不飽和単量体及びジエン系単量体から選ばれる一種あるいは二種以上の単量体からなる（共）重合体であり、分散剤が炭素数4以下の α -オレフィン単位を1～20モル%含有する変性ポリビニルアルコール（A）、澱粉（B）、糖類（C）からなり、成分（A）100重量部に対する成分（B）の割合が1～10000重量部、成分（C）の割合が0～1000重量部である水性エマルジョンからなる水性エマルジョン型接着剤を提供するものである。

【0006】

【発明の実施の形態】本発明の水性エマルジョン型接着剤に用いる水性エマルジョンにおける分散質であるエチレン性不飽和単量体及びジエン系単量体から選ばれる一種あるいは二種以上の単量体からなるもの（共）重合体は、各種のものがあるが、この（共）重合体の原料であるエチレン性不飽和単量体及びジエン系単量体の好ましい例としては、エチレン、プロピレン、イソブチレンなどのオレフィン、塩化ビニル、フッ化ビニル、ビニリデンクロリド、ビニリデンフルオリドなどのハロゲン化オレフィン、ギ酸ビニル、酢酸ビニル、プロピオン酸ビニル、パーサチック酸ビニルなどのビニルエステル、アクリル酸、メタクリル酸、アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸ブチル、アクリル酸２-エチルヘキシル、アクリル酸ドデシル、アクリル酸２-ヒドロキシエチルなどのアクリル酸エステル、メタクリル酸メチル、メタクリル酸エチル、メタクリル酸ブチル、メタクリル酸２-エチルヘキシル、メタクリル酸ドデシル、メタクリル酸２-ヒドロキシエチルなどのメタクリル酸エステル、アクリル酸ジメチルアミノエチル、メタクリル酸ジメチルアミノエチルおよびこれらの四級化物、さらには、アクリルアミド、メタクリルアミド、N-メチロールアクリルアミド、N、N-ジメチルアクリルアミド、アクリルアミド-2-メチルプロパンスルホン酸およびそのナトリウム塩などのアクリルアミド系単量体、スチレン、 α -メチルスチレン、p-スチレンスルホン酸およびナトリウム、カリウム塩などのスチレン系単量体、その他N-ビニルピロリドンなど、また、ブタジエン、イソブレン、クロロブレンなどのジエン系単量体が挙げられ、これらは単独あるいは二種以上混合して用いられる。上記エチレン性不飽和単量体の中でも、ビニルエステル、（メタ）アクリル酸エステル、スチレンおよびジエン系単量体が好ましく、特にビニルエステル、エチレンとビニルエステルとの併用およびビニルエステルと（メタ）アクリル酸エステルの併用が好適である。

【0007】本発明の水性エマルジョン型接着剤に用いる水性エマルジョンにおける分散剤を構成する変性PVA（A）の α -オレフィンは、炭素数4以下のもので、例えばエチレン、プロピレン、n-ブテン、イソブテン等が挙げられるが、水性エマルジョン型接着剤の耐水接着性等の観点からエチレンが好ましい。該変性PVA中の α -オレフィン単位の含有量は1~20モル%であり、2~18モル%が好ましく、2.5~15モル%がより好ましく、3~12モル%が特に好ましい。 α -オレフィン単位の含有量が1モル%未満の場合には、耐水接着力や接着剤の低温時粘度安定性が低下する。 α -オレフィン単位の含有量が20モル%より大の場合には、該変性PVAの水溶性が低下したり、接着剤の保存安定性が低下する。

【0008】本発明の水性エマルジョン型接着剤に用いる水性エマルジョンの分散剤である α -オレフィン変性

PVAの粘度平均重合度（以下、重合度と略記する）は50~8000が好ましく、100~6000がより好ましく、200~4000が特に好ましい。変性PVAの重合度（P）は、JIS-K6726に準じて測定される。すなわち、変性PVAを再けん化し、精製した後、30℃の水中で測定した極限粘度 $[\eta]$ から次式により求められる。

$$P = ([\eta] \times 10^3 / 8.29)^{1/0.62}$$

重合度が50未満の場合には、水性エマルジョンに対する保護コロイド性が低く、水性エマルジョン型接着剤が各種安定性（機械的安定性、化学的安定性等）に劣る。一方、重合度が8000より大の場合には、接着剤の粘度が過度の高くなったり、その分散安定性が低下する問題がある。

【0009】また、本発明の水性エマルジョン型接着剤に用いる水性エマルジョンにおける分散剤の α -オレフィン変性PVAの鹸化度は80~99.99モル%が好ましく、85~99.9モル%がより好ましく、88~99.8モル%が特に好ましい。けん化度が80モル%未満の場合には、該変性PVAの水溶性が低下したり、耐水接着力が低下する。鹸化度が99.99モル%より大の場合には、水性エマルジョン型接着剤の分散安定性が低下したり、その放置粘度安定性が低下する問題がある。

【0010】本発明の水性エマルジョン型接着剤に用いる水性エマルジョンの分散剤を構成する変性PVAは、ビニルエステルと α -オレフィンとの共重合体をけん化することにより得られる。ビニルエステルとしては、ギ酸ビニル、酢酸ビニル、プロピオン酸ビニル、バレリン酸ビニル、カプリン酸ビニル、ラウリン酸ビニル、ステアリン酸ビニル、安息香酸ビニル、ヒバリン酸ビニルおよびパーサティック酸ビニル等が挙げられ、これらの中でもPVAを得る点から酢酸ビニルが好ましい。本発明の水性エマルジョン型接着剤に用いる水性エマルジョンの分散剤を構成する変性PVAは、さらに、アニオン基もしくはカチオン基を含有していてもよい。これらアニオン基もしくはカチオン基を有する単量体としては、フマル酸、マレイン酸、イタコン酸、無水マレイン酸、無水フタル酸、無水トリメリット酸または無水イタコン酸等に由来するカルボキシル基を有する単量体；エチレンスルホン酸、アリルスルホン酸、メタアリルスルホン酸、2-アクリルアミド-2-メチルプロパンスルホン酸等に由来するスルホン酸基を有する単量体；ビニロキシエチルトリメチルアンモニウムクロライド、ビニロキシブチルトリメチルアンモニウムクロライド、ビニロキシエチルジメチルアミン、ビニロキシメチルジエチルアミン、N-アクリルアミドメチルトリメチルアンモニウムクロライド、N-アクリルアミドエチルトリメチルアンモニウムクロライド、N-アクリルアミドジメチルアミン、アリルトリメチルアンモニウムクロライド、メタ

アリルトリメチルアンモニウムクロライド、ジメチルアリルアミン、アリルエチルアミン等に由来するカチオン基を有する単量体が挙げられる。これらの単量体の中でも、入手のし易さおよび共重合性の観点から、無水マレイン酸、無水マレイン酸から誘導されるハーフエステル、イタコン酸、アリルスルホン酸、2-アクリルアミド-2-メチルプロパンスルホン酸、N-アクリルアミドメチルトリメチルアンモニウムクロライド、N-アクリルアミドエチルトリメチルアンモニウムクロライドに由来する単量体が好ましい。これらの単量体単位の含有量は、通常10モル%以下であり、0.1~8モル%がより好ましい。

【0011】本発明の水性エマルジョン型接着剤に用いる水性エマルジョンの分散剤を構成する変性PVAは、本発明の効果を損なわない範囲であれば、ビニルアルコール単位およびビニルエステル単位以外の単量体単位を含有していても良い。このような単位としては、アクリル酸およびその塩；アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸n-プロピル、アクリル酸i-プロピル等のアクリル酸エステル類；メタクリル酸およびその塩；メタクリル酸メチル、メタクリル酸エチル、メタクリル酸n-プロピル、メタクリル酸i-プロピル等のメタクリル酸エステル類；アクリルアミド；N-メチルアクリルアミド、N-エチルアクリルアミド等のアクリルアミド誘導体；メタクリルアミド；N-メチルメタクリルアミド、N-エチルメタクリルアミド等のメタクリルアミド誘導体；メチルビニルエーテル、エチルビニルエーテル、n-プロピルビニルエーテル、i-プロピルビニルエーテル等のビニルエーテル類；アクリロニトリル、メタクリロニトリル等のニトリル類；塩化ビニル、塩化ビニリデン、フッ化ビニル、フッ化ビニリデン等のハロゲン化ビニル類；酢酸アリル、塩化アリル等のアリル化合物；マレイン酸、その塩またはそのエステル；イタコン酸、その塩またはそのエステル；ビニルトリメトキシシラン等のビニルシリル化合物；酢酸イソプロペニル等が挙げられる。これらの単量体単位の含有量としては、10モル%以下が好ましく、5モル%以下がさらに好ましく、3モル%以下がさらに好ましい。

【0012】本発明の水性エマルジョン型接着剤に用いる水性エマルジョンの分散剤を構成する澱粉(B)の割合は、変性PVA(A)100重量部に対して1~10000重量部であり、5~8000重量部がより好ましく、10~5000重量部がさらに好ましく、20~3000重量部が特に好ましい。澱粉(B)としては、生澱粉、生澱粉分解産物、澱粉誘導体およびアミロースが用いられる。生澱粉としては、小麦、コーン、米、馬鈴薯、甘しょ、タピオカ、サゴ椰子などより採った澱粉が挙げられ、一般的には小麦澱粉、コーンスターチ、馬鈴薯澱粉が適当である。生澱粉分解産物としては、酸化澱粉やデキストリンが挙げられ、酸化澱粉が適当である。

澱粉誘導体としては、エーテル化澱粉、エステル化澱粉、カチオン化澱粉などが挙げられる。本発明の接着剤に用いる水性エマルジョンの分散剤を構成する澱粉の割合が変性PVA(A)100重量部あたり1重量部未満の場合には、水性エマルジョンの放置安定性が十分ではない。また、澱粉含有量が10000重量部を越える場合には、接着力低下や接着剤の分散安定性低下が起こる。

【0013】本発明の水性エマルジョン型接着剤に用いる水性エマルジョンの分散剤を構成する糖類(C)としては、単糖類、二糖類、オリゴ糖類および多糖類が挙げられるが、単糖類、二糖類、オリゴ糖類が好ましい。単糖類としては、グルコース、フルクトース、異性化糖、キシロースなどが挙げられる。二糖類としては、マルトース、ラクトース、スクロース、トレハロース、パラチノース、還元麦芽糖、還元パラチノース、還元乳糖などが挙げられる。オリゴ糖類としては、水あめ、イソマルトオリゴ糖、フラクトオリゴ糖、乳糖オリゴ糖、大豆オリゴ糖、キシロオリゴ糖、カップリングシュガー、シクロデキストリン化合物などが挙げられ、このうちシクロデキストリン化合物が好ましい。オリゴ糖類としては、10量体以下のものが好適に用いられる。多糖類としては、プルラン、ペクチン、寒天、コンニャクマンナン、ポリデキストロース、キサンタンガムなどが挙げられる。これらの糖類は水溶性または水分散性であることが好ましい。本発明の水性エマルジョン型接着剤に用いる水性エマルジョンの分散剤を構成する糖類(C)の割合は、変性PVA(A)100重量部に対して0~1000重量部であり、0~200重量部がより好ましく、0~100重量部がさらに好ましく、0~70重量部が特に好ましい。糖類を含有しない場合も水性エマルジョン型接着剤の性能としては全く問題はないが、変性PVA(A)100重量部に対して1000重量部以下の範囲で含有した場合には変性PVA(A)と澱粉(B)の相溶性が増し、接着剤の取り扱い性が容易になる場合がある。糖類含有量が変性PVA(A)100重量部に対して1000重量部を越える場合には、接着力の強度低下や接着剤の分散安定性低下が起こる。

【0014】本発明の水性エマルジョン型接着剤に用いる水性エマルジョンの分散剤を構成するPVA系重合体(A)と澱粉(B)および糖類(C)との割合は、上述の割合であれば特に制限はないが、(A)と[(B)+(C)]との重量混合比は(A)100重量部に対して[(B)+(C)]は0.1~10000重量部が適当で、1~1000重量部が好ましく、(B)と(C)との重量混合比は(B)100重量部に対して(C)が0~10000重量部が適当で、0~1000重量部が好ましい。

【0015】本発明の接着剤は、それに用いる水性エマルジョンの分散剤がエチレン性不飽和単量体及びビエン

系単量体から選ばれる一種あるいは二種以上の単量体からなる(共)重合体であり、分散剤が炭素数4以下の α -オレフィン単位を1~20モル%含有する変性ポリビニルアルコール(A)、澱粉(B)、糖類(C)からなり、成分(A)100重量部に対する成分(B)の割合が1~10000重量部、成分(C)の割合が0~1000重量部であれば何ら制限を受けるものではない。すなわち、本発明の接着剤を構成する水性エマルジョンを製造するにあたっては、前述した炭素数4以下の α -オレフィン変性PVA(A)と澱粉(B)および糖類

(C)からなる分散剤水溶液中で、従来公知の重合開始剤の存在下に、上記エチレン性不飽和単量体及びジエン系単量体から選ばれる一種あるいは二種以上の単量体を一時又は連続的に添加して、該単量体を乳化重合することにより得る方法や、上記単量体を、予め上記分散剤水溶液を用いて乳化したものを、連続的に重合反応系に添加する方法等の従来公知の乳化重合方法が使用できる。また、変性PVA(A)存在下で上記単量体を乳化重合した水性エマルジョンに澱粉(B)および糖類(C)を後添加して調製した水性エマルジョンでも何ら差し支えない。さらには、従来公知のPVAや界面活性剤の存在下に上記単量体を乳化重合して得た水性エマルジョンに上記の変性PVA(A)、澱粉(B)、糖類(C)の水溶液を後添加したものでも良い。

【0016】本発明の接着剤に用いる水性エマルジョン中の分散剤((A)+(B)+(C))の分散質100重量部に対する割合は特に制限はないが、通常1~30重量部、好ましくは2~20重量部の範囲が好ましい。該使用量が1重量部未満および30重量部を越える場合には、分散安定性が低下する等の問題がある。また、該使用量が30重量部を越える場合には水性エマルジョンの過度の粘度上昇や水性エマルジョン皮膜の耐水性低下等が起こる。

【0017】本発明の水性エマルジョン型接着剤は、上記の方法で得られる水性エマルジョンをそのまま用いても良いが、必要があれば、従来公知の各種エマルジョンを本発明の効果を損なわない範囲で添加することができる。なお、本発明の水性エマルジョン型接着剤には、必要に応じて、従来公知のアニオン性、ノニオン性あるいはカチオン性の界面活性剤や、アルギン酸ソーダ、カルボキシメチルセルロース、メチルセルロース、ヒドロキシメチルセルロース、無水マレイン酸/イソブテン共重合体、無水マレイン酸/スチレン共重合体、無水マレイン酸/メチルビニルエーテル共重合体などの水溶性高分子や、乾燥性、セツト性、粘度、造膜性を調整するために、トルエン、パークレン、ジクロロベンゼン、トリクロロベンゼンなどの各種有機溶剤、尿素/ホルマリン樹脂、尿素/メラミン/ホルマリン樹脂、フェノール/ホルマリン樹脂などの熱硬化性樹脂を添加することができる。さらに、本発明の水性エマルジョン型接着剤

は、クレー、カオリン、タルク、炭酸カルシウム、木粉などの充填剤、小麦粉などの増量剤、ホウ酸、硫酸アルミニウムなどの反応促進剤、酸化チタンなどの顔料あるいはその他、消泡剤、分散剤、凍結防止剤、防腐剤、防錆剤などの各種添加剤をも適宜添加することができる。

【0018】

【実施例】次に、実施例および比較例により本発明をさらに詳細に説明する。なお、以下の実施例および比較例において「部」および「%」は、特に断らない限り重量基準を意味する。また、得られた水性エマルジョン型接着剤の耐水接着力、保存安定性を、高速塗工性を下記の要領で評価した。

【0019】(1) ツガ材耐水性接着力

米ツガ材に、水性エマルジョン接着剤を200g/m²塗布し、ただちに同種の米ツガ材を貼り合わせ、7kg/cm²の圧力で24時間圧縮した。その後、解圧し、20℃65%RH下で7日間養生し、それを60℃の温水に3時間浸漬した後のせん断接着力を測定した。

【0020】(2) 合板耐水接着力

一等一類合板(厚み4mm)に水性エマルジョン接着剤を200g/m²塗布し、ただちに同種の合板を貼り合わせ、7kg/cm²の圧力で20分間圧縮した。その後、解圧し、20℃65%RH下で4日間養生し、それを60℃の温水に3時間浸漬した後の、引っ張りせん断接着力を測定した。

【0021】(3) 保存安定性試験

水性エマルジョン型接着剤を100mlのガラス製サンプリ管に入れ、5℃で10日間放置した場合、30℃及び50℃で30日間放置した場合の状態を観察した。

【0022】(4) 高速塗工性

B型粘度計で30℃での粘度を回転数を変えて測定し次式により粘度の剪断速度依存性を求めた。

粘度の剪断速度依存性 = $-(\log \eta_{r1} - \log \eta_{r2}) / (\log r1 - \log r2)$ $r1, r2$: 回転数

【0023】実施例1

還流冷却器、滴下ロート、温度計、窒素吹込口を備えた1リットルガラス製重合容器に、イオン交換水400g、変性PVA(PVA-1:重合度1750、鹼化度98.9mol%、エチレン5mol%変性)30g、酸化澱粉(MS-3800:日本食品加工製)20g、トレハロース(トレハオース:(株)林原製)0.5gを仕込み95℃で完全に溶解した。次に、この水溶液を冷却、窒素置換後、140rpmで攪拌しながら酢酸ビニル40gを仕込み、60℃に昇温した後、過酸化水素/酒石酸のレドックス開始剤系の存在下で重合を開始した。重合開始15分後から酢酸ビニル360gを3時間にわたって連続的に添加し、重合を完結させた。固形分濃度50.4%、粘度6500mpa.sの安定なポリ酢酸ビニルエマルジョンが得られた。このエマルジョンの固形分100重量部に対してジブチルフタレート1

0部を添加混合し接着剤を調製し、上記の方法で耐水接着力、保存安定性を、高速塗工性を評価した。結果を表1～2に示す。

【0024】実施例2

実施例1においてトレハロースを使用しない以外は実施例1と同様にポリ酢酸ビニルエマルジョンを得て接着剤を調製し、それを評価した。結果を表1～2に示す。

【0025】比較例1

実施例1において、酸化澱粉(MS-3800:日本食品加工製)を用いない以外は実施例1と同様にポリ酢酸ビニルエマルジョンを得て接着剤を調製し、それを評価した。結果を表1～2に示す。

【0026】実施例3

実施例1の水性エマルジョン100重量部に酸化澱粉(MS-3800:日本食品加工製)の10%水溶液100重量部を後添加して接着剤を調製し評価した。結果を表1～2に示す。

【0027】比較例2

実施例1において、PVA-1のかわりに無変性PVA(PVA-2:重合度1750、鹼化度98.5mol%)を用いる以外は実施例1と同様にし、水性エマルジョンを得て接着剤を調製し、それを評価した。結果を表1～2に示す。

【0028】比較例3

実施例1において、PVA-1を用いない以外は実施例1と同様にしたが安定な水性エマルジョンは得られなかった。

【0029】実施例4

変性PVA(PVA-3:重合度1000、鹼化度96.7mol%、エチレン7.0mol%変性)20g、酸化澱粉(MS-3800:日本食品加工製)4g、 β -シクロデキストリン0.2gをイオン交換水290gに加熱溶解し、それを窒素吹込口および温度計を備えた耐圧オートクレーブ中に仕込んだ。希硫酸でpH=4に調整後、酢酸ビニル300gを仕込み、次いでエチレンを45kg/cm²Gまで昇圧した(エチレン共重合量は60gに相当)。温度を60℃まで昇温後、過酸化水素/ロンガリット系レドックス開始剤で重合を開始した。2時間後、残存酢酸ビニル濃度が0.6%となったところで重合を終了した。固形分濃度52.5%、粘度3000mpa.sの安定なポリ(エチレン-酢酸ビニル)共重合体エマルジョンが得られた。このエマルジョン接着剤として評価した。結果を表1～2に示す。

【0030】比較例4

実施例4で酸化澱粉と β -シクロデキストリンを用いない以外は実施例4と同様にして水性エマルジョンを得て接着剤とし、それを評価した。結果を表1～2に示す。

【0031】実施例5

還流冷却器、滴下ロート、温度計、窒素吹込口を備えた

1リットルガラス性重合容器に、イオン交換水400g、変性PVA(PVA-4:重合度500、鹼化度98.0mol%、イソブテン2.0mol%変性)32g、酸化澱粉(MS-3800:日本食品加工製)12.6gを仕込み、95℃で完全溶解した。次に、この水溶液を冷却、窒素置換後、140rpmで撹拌しながら、酢酸ビニル32g、アクリル酸n-ブチル8gを仕込み、70℃に昇温した後、過硫酸カリウムを開始剤として重合を開始した。重合開始によって発熱が確認されたから、酢酸ビニル28g、アクリル酸n-ブチル72gを3時間かけて連続的に添加し、重合を完結させた。固形分濃度50.2%、粘度1200mpa.sの安定なポリ(酢酸ビニル-アクリル酸n-ブチル)共重合エマルジョンが得られた。このエマルジョンを接着剤とし評価した。結果を表1～2に示す。

【0032】比較例5

実施例5で酸化澱粉を用いない以外は実施例5と同様にして水性エマルジョンを得て接着剤とし、それを評価した。結果を表1～2に示す。

20 【0033】実施例6

末端にチオール基を有する変性PVA(PVA-5:重合度300、けん化度98.0mol%、エチレン13mol%変性)15g、酸化澱粉(MS-3800:日本食品加工製)30g、グルコース3gをイオン交換水320g中で加熱溶解し、それを窒素吹込口および温度計を備えた耐圧オートクレーブ中に仕込んだ。希硫酸でpH4.0に調整した後、スチレン165gを仕込み、次いで耐圧計量器よりブタジエン135gを仕込み、70℃に昇温後、2%過硫酸カリウム水溶液10gを圧入して重合を開始した。15時間後に固形分濃度49.7%、粘度3500mpa.sのポリ(スチレン-ブタジエン)共重合体エマルジョンを得た。このエマルジョンを接着剤とし評価した。結果を表1～2に示す。

【0034】比較例6

実施例6で酸化澱粉とグルコースを用いない以外は実施例6と同様にして水性エマルジョンを得て接着剤とし、それを評価した。結果を表1～2に示す。

【0035】実施例7

実施例1において、PVA-1、酸化澱粉、トレハロースのかわりに、PVA-2を30g用いて水性エマルジョンを得た(固形分濃度49.0%)。この水性エマルジョンに100重量部に対してPVA-130g、酸化澱粉(MS-3800:日本食品加工製)20g、トレハロース(トレハロース:(株)林原製)0.5gを水170gに溶解したものを20部添加した。これに、固形分100重量部に対してジブチルフタレート10部を添加混合し接着剤を調製し、評価した。結果を表1～2に示す。

【0036】比較例7

50 実施例7でPVA-1、酸化澱粉、トレハロースの水溶

液を添加しない以外は実施例7と同様にして水性エマルジョンを得て接着剤とし、それを評価した。結果を表1～2に示す。

【0037】

【表1】

	水性エマルジョンの組成		
	分散質 (単量体)	分散剤 (分散質100部に対する部)	
		乳化重合時	後添加
実施例1	酢酸ビニル	PVA-1(7.5) 澱粉(5.0) トロロ-X(0.125)	-
実施例2	"	PVA-1(7.5) 澱粉(5.0)	-
比較例1	"	PVA-1(7.5) トロロ-X(0.125)	-
実施例3	"	PVA-1(7.5) 澱粉(5.0) トロロ-X(0.125)	澱粉(21.9)
比較例2	"	PVA-2(7.5) 澱粉(5.0) トロロ-X(0.125)	-
比較例3	"	澱粉(5.0) トロロ-X(0.125)	-
実施例4	酢酸ビニル エチレン	PVA-3(5.6) 澱粉(1.2) β -CD(0.06)	-
比較例4	"	PVA-3(5.6)	-
実施例5	酢酸ビニル メタクリレート	PVA-4(8.0) 澱粉(3.2)	-
比較例5	"	PVA-4(8.0)	-
実施例6	スチレン ブタジエン	PVA-5(5.0) 澱粉(10.0) クマロ-X(1.0)	-
比較例6	"	PVA-5(5.0)	-
実施例7	酢酸ビニル	PVA-2(7.5)	PVA-1(6.0) 澱粉(4.0) トロロ-X(0.1)
比較例7	"	PVA-2(7.5)	-

PVA-1:重合度1750, 鹸化度98.9mol%, 19.75mol%酸性

PVA-2:重合度1750, 鹸化度98.5mol%

PVA-3:重合度1000, 鹸化度96.7mol%, 19.77mol%酸性

PVA-4:重合度500, 鹸化度98.0mol%, 49.77mol%酸性

PVA-5:重合度300, 鹸化度98.0mol%, 19.713mol%酸性、末端チオール酸性

澱粉: 酸化澱粉、 β -CD: β -シクロデキストリン

【0038】

【表2】

	耐水接着力性 (kg/cm ²)		保存安定性			高速塗工性
	ツガ材	合板	5℃	30℃	50℃	
実施例 1	28.0	16.5	やや増粘	変化無し	変化無し	0.01
実施例 2	28.5	15.5	やや増粘	変化無し	変化無し	0.01
比較例 1	20.0	9.0	増粘	やや増粘	変化無し	0.11
実施例 3	26.0	16.0	やや増粘	変化無し	変化無し	0
比較例 2	13.0	4.0	ゲル化	変化無し	変化無し	0.15
比較例 3	安定な水性エマルジョンが得られず					
実施例 4	24.0	17.0	やや増粘	変化無し	変化無し	0.03
比較例 4	14.0	4.5	増粘	やや増粘	やや増粘	0.10
実施例 5	22.0	16.0	やや増粘	変化無し	変化無し	0.02
比較例 5	12.5	6.5	増粘	やや増粘	変化無し	0.09
実施例 6	23.5	13.5	やや増粘	変化無し	変化無し	0.05
比較例 6	13.0	6.0	増粘	やや増粘	やや増粘	0.20
実施例 7	26.0	17.0	やや増粘	変化無し	変化無し	0
比較例 7	12.5	7.5	ゲル化	変化無し	変化無し	0.16

【0039】

【発明の効果】本発明の水性エマルジョン型接着剤は、耐水接着力が顕著に優れており、保存安定性も良好であ

り、高速塗工性にも優れている。よって、紙用、木工用、各種プラスチック用をはじめとする各種接着剤として好適に用いられる。